



SLIDER

PPG Univer S.p.a.
Criteri per l'informazione tecnica

CODICE PRODOTTO

Base Slider
Indurettore Catalizzatore Slider
Diluyente N70

DESTINAZIONE D'USO - Protettivo bicomponente antigraffiti ed anti adesione, impedisce l'attecchimento di vernici,spray,ogni tipo di adesivo (manifesti,volantini,etc.etc). Applicabile su manufatti quali:calcestruzzo,prefabbricati, intonaco civile,metallo,anche se già verniciati. Applicabile in mano unica.

TIPO DI LEGANTE - Poliuretanico

PESO SPECIFICO (Kg/l) - 0,95 / 1,05

VISCOSITA' DI FORNITURA (Coppa Ford 4) - 60 / 80 secondi

ASPETTO DEL FILM - Semilucido

COLORI DISPONIBILI - Trasparente texturizzato

V.O.C. - 441,5 g/l (43% in peso) +/-2% prodotto catalizzato

RESIDUO SECCO - in peso (*) - 57% +/- 2% prodotto catalizzato

RESA TEORICA (mq/Kg) - 5/6.La resa varia a secondo dell'assorbenza del supporto.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE (in peso)

Base - 100
Indurettore - 50

RAPPORTO DI MISCELAZIONE (in volume)

Base #

PPG Univer S.p.a.

Via Monte Rosa, 7
28010 Cavallirio (NO)

Tel. 0163.80.66.11 r.a
Fax 0163.80.66.96

Servizio Commerciale:
Tel. 0163.80.66.10

www.univer.it
e-mail: univer@univer.it



PPG Architectural
Coatings EMEA
Region Southern Europe
AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=



SLIDER

Induritore #

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO - Mescolare accuratamente prima dell'uso

POT LIFE A 20°C - 1 ora

APPLICAZIONE

Metodo - Spruzzo convenzionale, rullo

Diluizione - 5%

Temperatura - minima 5°C, massima 40°C

Pressione per lo spruzzo - 4 atm

Diametro ugello - Airless: Standard 13/50

Convenzionale: 1,6 / 1,8 mm

PULIZIA DEL SUPPORTO - Pulizia meccanica mediante spazzolatura a secco

Pulizia chimica mediante lavaggio con diluente
nitro compatibile

ESSICCAZIONE A 20°C

Fuori polvere - 10/15 minuti

Al tatto - 30 minuti

In profondità - 12 ore

RESISTENZE CHIMICO-FISICHE #

DURATA A MAGAZZINO - 12 mesi negli imballi originali

CONFEZIONI - Latte da Kg.2,5 e Kg 0,7 BASE
Latte da Kg 1,25 e Kg 0,35 CATALIZZATORE

NOTE

Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza, ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e comunque variabili a nostra discrezione (Data ultima verifica: 25/05/2015)

PPG Univer S.p.a.

Via Monte Rosa, 7
28010 Cavallirio (NO)

Tel. 0163.80.66.11 r.a
Fax 0163.80.66.96

Servizio Commerciale:
Tel. 0163.80.66.10

www.univer.it
e-mail: univer@univer.it



**PPG Architectural
Coatings EMEA**
Region Southern Europe
AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001/2000