

ANTIGRAFFITI SACRIFICALE

PPG Architectural Coatings Italy srl
Criteri per l'informazione tecnica

DESTINAZIONE D'USO protezione antigraffiti reversibile che può essere facilmente rimossa insieme all'eventuale graffito (vernici,spray)
La rimozione viene fatta con acqua ad 60°C
o con idropulitrici acqua/vapore/detersivo.
Una volta rimossa la protezione imbrattata e ripulita la superficie per mantenere l'effetto antigraffiti il trattamento deve essere rinnovato.
A differenza dei comuni antigraffiti filmogeni non altera la naturale colorazione del supporto.
Può essere applicato su intonaci cementizi,materiali lapidei.

1 GENERALITA'

1.1 Aspetto - Emulsione lattiginosa

1.2 RESIDUO SECCO - in peso - 30% +/- 2%

1.3 V.O.C. - 0 g/l

1.4 Peso Specifico - 0,95 - 1,05 Kg/l

1.5 Consumo per strato - supporti assorbenti : 200 gr/mq
supporti non assorbenti : 100 gr/mq

2 INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

2.1 Supporto - Il trattamento con Antigraffiti sacrificale è possibile solo su supporti resistenti alla sua rimozione a caldo con acqua/vapore/detersivo.

PPG Architectural Coatings Italy srl

Via Monte Rosa, 7
28010 Cavallirio (NO)

Tel. 0163.80.66.11 r.a
Fax 0163.80.66.96

web: www.univer.it
e-mail: univer@ppg.com



PPG Architectural
Coatings EMEA
Region Southern Europe

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=

ANTIGRAFFITI SACRIFICALE

2.2 Diluizione - 1:1 con acqua; la diluizione dipende dal sistema applicativo (pennello, rullo, spruzzo) e dall'assorbimento del supporto.

2.3 Applicazione - prodotto monocomponente diluibile con acqua e per ottenere il migliore effetto anticrittura il prodotto deve essere applicato in due strati successivi non appena il primo è asciutto.

2.4 Temperatura di applicazione - minima 10°C, massima 40°C

3 INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

3.1 Temperatura di conservazione - Min + 10 °C, max + 30 °C

3.2 Stabilità nei contenitori originali - 12 mesi

3.3 Tipi di confezioni disponibili - Confezioni da Kg 1 e Kg 4.

Conservare in recipienti ben chiusi e al riparo dal gelo

Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza, ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e comunque variabili a nostra discrezione (data ultima verifica 26/04/2018).

PPG Architectural Coatings Italy srl

Via Monte Rosa, 7
28010 Cavallirio (NO)

Tel. 0163.80.66.11 r.a
Fax 0163.80.66.96

web: www.univer.it
e-mail: univer@ppg.com



PPG Architectural
Coatings EMEA
Region Southern Europe

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=