



### FONDO EPOSSIDICO H2O

RAPPORTO DI MISCELAZIONE (in volume)      Base - 100  
Induritore - 25

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO - Miscelare accuratamente base e catalizzatore

POT LIFE A 20°C - 2 ore

APPLICAZIONE                                      Metodo - Spruzzo convenzionale, airless, rullo  
Diluizione - 5/10%  
Temperatura - minima 10°C, massima 40°C  
Umidità relativa massima - 80%

FONDI COMPATIBILI - #

FINITURE COMPATIBILI - Ogni tipo di smalto

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO - su ferro - sabbiatura di vario grado + sgrassaggio

ESSICCAZIONE A 20°C      Al tatto - 2 ore  
In profondità - 8 ore

RESISTENZE CHIMICO-FISICHE #

DURATA A MAGAZZINO - 12 mesi nei contenitori originali

CONFEZIONI - Latte da Kg.5

Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza , ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e comunque variabili a nostra discrezione (Data ultima verifica:28/05/2018)