

PPG POLYFLOOR ANTISCIVOLO



DILUIZIONE
PRONTO
ALL'USO



DESCRIZIONE

Finitura poliuretanica con proprietà antiscivolo

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottima resistenza all'ingiallimento
- Ottima resistenza all'abrasione

CAMPO DI IMPIEGO

Impiegata come strato finale nei cicli per pavimentazioni

SUPPORTI IDONEI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema	Bicomponente - 2K
Legante	Resine poliuretaniche- Solvente
Peso specifico	0,95 - 1,05 Kg/l
Viscosità (Coppa Ford 4 a 20°C)	40/60 secondi
Brillantezza	Trasparente texturizzato (100 micron)
Residuo secco (in peso) %	46%
Residuo secco (in volume) %	39%
Tempi di essiccazione	Al tatto 4 ore; In profondità 24 ore; Indurimento completo 10 giorni
Pot life a 20°C	2 ore
Resistenze chimico/fisiche	/

PPG POLYFLOOR ANTISCIVOLO



ISTRUZIONI PER L'USO

CATALIZZATORE	PPG Polyfloor Antiscivolo Catalizzatore (ex Polyfloor HS)
RAPPORTI DI CATALISI	50% in peso
RESA INDICATIVA/SPESSORE FILM SECCO	7-10 m ² /Kg
PREPARAZIONE PRIMA DELL'USO	Miscelare accuratamente base e catalizzatore
DILUIZIONE	Pronto all'uso
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello, rullo, spruzzo airless
DIAMETRO DELL'UGELLO	Airless: standard 15-17/40

COLORIMETRIA

TINTE	Trasparente
% COLORIMETRIA	/

CICLO DI INTERVENTO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Trattamento con idoneo fondo
FONDO	Fondi epossidici bicomponenti della linea Floor
FINITURA	PPG POLYFLOOR ANTISCIVOLO

VITA DI STOCCAGGIO

- Base: 12 mesi
 - Catalizzatore: 12 mesi
- Dato relativo allo stoccaggio in contenitori originali, in luogo fresco e asciutto (5°C-35°C)



PPG Architectural Coatings Italy Srl

Società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc.

Via Monte Rosa, 7 – 28010 Cavallirio (NO) Italia - tel. +39 0163 806 611 (Centralino) - www.univer.it - univer@ppg.com

PPG garantisce soltanto la conformità del prodotto alle caratteristiche fisiche e chimiche sopra elencate al momento della consegna. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sulla resa e il comportamento futuro del prodotto, sui suoi possibili utilizzi e sulle sue modalità di applicazione sono meramente indicative. PPG non garantisce la compatibilità del prodotto con specifici utilizzi da parte del cliente, che deve verificarla in concreto sotto la propria responsabilità.