

PPG RAPID SMALTO DIRETTO



DILUIZIONE
5-10%
N 70

TECNA
SYSTEM

DESCRIZIONE

Finitura ad adesione diretta a rapida essiccazione, specifica per supporti ferrosi

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Buona resistenza alla corrosione
- Resistente all'esterno
- Velocità di esecuzione del lavoro

CAMPO DI IMPIEGO

Manufatti industriali in ferro

SUPPORTI IDONEI

Applicabile su supporti metallici opportunamente preparati

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema	Monocomponente
Legante	Alchidico - Solvente
Peso specifico	1,15 - 1,25 Kg/L
Viscosità (Coppa Ford 4 a 20°C)	180 / 200 secondi
Brillantezza	15 - 30 gloss
Residuo secco (in peso) %	60%
Residuo secco (in volume) %	46%
Tempi di essiccazione	Fuori polvere 20 minuti; Al tatto 1 ora; In profondità 24 ore
Pot life a 20°C	/
Resistenze chimico/fisiche	Resistenza agli oli lubrificanti. Temperatura di esercizio resistente fino 140°C

PPG RAPID SMALTO DIRETTO



ISTRUZIONI PER L'USO

CATALIZZATORE	/
RAPPORTI DI CATALISI	/
RESA INDICATIVA/SPESSORE FILM SECCO	6-7 m ² /Kg / 50-70 micron - 1 o 2 strati fino a ottenere lo spessore totale necessario
PREPARAZIONE PRIMA DELL'USO	Mescolare accuratamente prima dell'uso
DILUIZIONE	5-10% con N 70
METODO DI APPLICAZIONE	Spruzzo convenzionale, spruzzo airless
DIAMETRO DELL'UGELLO	Convenzionale: 1,6/2,0 mm - Airless Standard 13/50

COLORIMETRIA

TINTE	Tinta pronta: Ral 9006/ A027; Tinteggiabile con sistema tintometrico Tecna
% COLORIMETRIA/PASTE COLORANTI	75/25

CICLO DI INTERVENTO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Pulizia del supporto mediante sgrassaggio o eventuale sabbiatura e/o spazzolatura meccanica
FONDO	/
FINITURA	PPG RAPID SMALTO DIRETTO

VITA DI STOCCAGGIO

12 mesi nei contenitori originali, in luogo fresco e asciutto (5°-30°)



PPG Architectural Coatings Italy Srl

Società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc.

Via Monte Rosa, 7 – 28010 Cavallirio (NO) Italia - tel. +39 0163 806 611 (Centralino) - www.univer.it - univer@ppg.com

PPG garantisce soltanto la conformità del prodotto alle caratteristiche fisiche e chimiche sopra elencate al momento della consegna. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sulla resa e il comportamento futuro del prodotto, sui suoi possibili utilizzi e sulle sue modalità di applicazione sono meramente indicative. PPG non garantisce la compatibilità del prodotto con specifici utilizzi da parte del cliente, che deve verificarla in concreto sotto la propria responsabilità.