

PPG RAPID SMALTO EXTRALUCIDO



DESCRIZIONE

Finitura sintetica a rapida essiccazione, specifica per supporti ferrosi

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Extra brillantezza per finiture di alta qualità
- Resistente all'esterno

CAMPO DI IMPIEGO

Manufatti industriali in ferro

SUPPORTI IDONEI

Applicabile su supporti metallici opportunamente preparati

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema	Monocomponente
Legante	Resine alchidiche modificate a rapida essiccazione - Solvente
Peso specifico	0,95 - 1,05 Kg/L
Viscosità (Coppa Ford 4 a 20°C)	180 / 200 secondi
Brillantezza	90- 95 gloss
Residuo secco (in peso) % *	53%
Residuo secco (in volume) % *	47%
Tempi di essiccazione a 20°C	Fuori polvere 10/15 minuti; Al tatto 1 ora; In profondità 12/24 ore
Pot life a 20°C	/
Resistenze chimico/fisiche	/

* Valore indicativo soggetto a variazione in base alla tinta realizzata.



PPG RAPID SMALTO EXTRALUCIDO



ISTRUZIONI PER L'USO

CATALIZZATORE	/
RAPPORTI DI CATALISI	/
RESA INDICATIVA/SPESSORE FILM SECCO	6-7 m ² /Kg / 40-50 micron
PREPARAZIONE PRIMA DELL'USO	Mescolare accuratamente prima dell'uso
DILUIZIONE	5-10% con DS 50/N 70
METODO DI APPLICAZIONE	Spruzzo convenzionale, spruzzo airless
DIAMETRO DELL'UGELLO	Convenzionale: 1,6/1,8 mm - Airless: standard 11/50

COLORIMETRIA

TINTE	Tinteggiabile con il sistema tintometrico Tecna e Absolu
% COLORIMETRIA / PASTE COLORANTI	75/25

CICLO DI INTERVENTO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Superfici ferrose: <ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che il supporto sia privo di oli o grassi. Se presenti, sgrassare con appositi prodotti di lavaggio. Successivamente procedere con sabbiatura (grado di pulizia) SA 2.5 per eliminare i residui di ruggine e/o calamina rendendo la superficie pulita e rugosa. Una volta sabbiato soffiare bene il manufatto da residui polverosi o di graniglia• Per altre operazioni meccaniche (es. carteggiatura o spazzolatura meccanica) lavare il prodotto con appositi prodotti di lavaggio e assicurarsi che il manufatto sia perfettamente asciutto prima della verniciatura
FONDO	Fondi e antiruggini mono e bicomponenti
FINITURA	PPG RAPID SMALTO EXTRALUCIDO

VITA DI STOCCAGGIO

12 mesi nei contenitori originali, in luogo fresco e asciutto (5°-35°)



PPG Architectural Coatings Italy Srl

Società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc.

Via Monte Rosa, 7 – 28010 Cavallirio (NO) Italia - tel. +39 0163 806 611 (Centralino) - www.univer.it - univer@ppg.com

PPG garantisce soltanto la conformità del prodotto alle caratteristiche fisiche e chimiche sopra elencate al momento della consegna. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sulla resa e il comportamento futuro del prodotto, sui suoi possibili utilizzi e sulle sue modalità di applicazione sono meramente indicative. PPG non garantisce la compatibilità del prodotto con specifici utilizzi da parte del cliente, che deve verificarla in concreto sotto la propria responsabilità.