

PPG RAPID SMALTO SEMILUCIDO



DESCRIZIONE

Finitura sintetica a rapida essiccazione, specifica per supporti ferrosi

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Resistente all'esterno

CAMPO DI IMPIEGO

Manufatti industriali in ferro

SUPPORTI IDONEI

Applicabile su supporti metallici opportunamente preparati

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema	Monocomponente
Legante	Resina alchidica - Solvente
Peso specifico	1,20 - 1,30 Kg/L
Viscosità (Coppa Ford 4 a 20°C)	130/150 secondi
Brillantezza	Semilucido (40-50 gloss)
Residuo secco (in peso) %	66%
Residuo secco (in volume) %	52%
Tempi di essiccazione	Fuori polvere 10 minuti; Al tatto 20 minuti; In profondità 12 ore
Pot life a 20°C	/
Resistenze chimico/fisiche	/

PPG RAPID SMALTO SEMILUCIDO

ISTRUZIONI PER L'USO

CATALIZZATORE	/
RAPPORTI DI CATALISI	/
RESA INDICATIVA/SPESSORE FILM SECCO	11-12 m ² /Kg / 40-50 micron - 1 o 2 strati fino a ottenere lo spessore totale necessario
PREPARAZIONE PRIMA DELL'USO	Mescolare accuratamente prima dell'uso
DILUIZIONE	5-10% con DS 50/N 70
METODO DI APPLICAZIONE	Spruzzo convenzionale, spruzzo airless
DIAMETRO DELL'UGELLO	Convenzionale: 1,6/1,8 mm - Airless: Standard 13/50

COLORIMETRIA

TINTE	Tinteggiabile con il sistema tintometrico Tecna e Absolu
% COLORIMETRIA/PASTE COLORANTI	75/25

CICLO DI INTERVENTO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Trattamento con idoneo primer
FONDO	Fondi e antiruggini monocomponenti
FINITURA	PPG RAPID SMALTO SEMILUCIDO

VITA DI STOCCAGGIO

•Base: 12 mesi Dato relativo allo stoccaggio in contenitori originali, in luogo fresco e asciutto (5°C-35°C)



PPG Architectural Coatings Italy Srl

Società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc.

Via Monte Rosa, 7 – 28010 Cavallirio (NO) Italia - tel. +39 0163 806 611 (Centralino) - www.univer.it - univer@ppg.com

PPG garantisce soltanto la conformità del prodotto alle caratteristiche fisiche e chimiche sopra elencate al momento della consegna. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sulla resa e il comportamento futuro del prodotto, sui suoi possibili utilizzi e sulle sue modalità di applicazione sono meramente indicative. PPG non garantisce la compatibilità del prodotto con specifici utilizzi da parte del cliente, che deve verificarla in concreto sotto la propria responsabilità.