SMALTO POLIURETANICO OPACO

PPG Architectural Coatings Italy srl
Criteri per l'informazione tecnica

CODICE PRODOTTO
Base Smalto Poliuretanico Opaco
Induritore Catalizzatore Poliuretanico Alifatico HS
Catalizzatore Poliuretanico Aromatrico HS
Diluente DS52

DESTINAZIONE D'USO - Smalto bicomponente indicato per la verniciatura di manufatti destinati all'arredamento e per verniciatura industriale in genere.
Ottenibile da converter.

TIPO DI LEGANTE - Resine poliuretaniche

PIGMENTAZIONE - Ossidi metallici e coloranti stabili

PESO SPECIFICO (Kg/l) - 1,05 / 1,2

VISCOSITA' DI FORNITURA (Coppa Ford 4) - 170/200 secondi

ASPETTO DEL FILM - Opaco (25 gloss)
E' disponibile la versione texturizzata.

COLORI DISPONIBILI - Vedi formulari e cartelle colori

V.O.C. - 464,6 g/l (40% in peso) +/-2% prodotto catalizzato (poliur.alifatico HS)
482,3 g/l (41,9% in peso) +/-2% prodotto catalizzato (poliur.aromatico HS)

RESIDUO SECCO- in peso - 60% +/-2% prodotto catalizzato (poliur.alifatico HS)
in peso - 58,1% +/-2% prodotto catalizzato (poliur.aromatico HS)

SPESSORE RACCOMANDATO FILM SECCO - 50/60 microns

RESA TEORICA (mq/Kg) - 7/8

CONSUMO MEDIO (g/mq) - 120 / 140

RAPPORTO DI MISCELAZIONE (in peso) Base - 100

PPG Architectural Coatings Italy srl
Via Monte Rosa, 7
28010 Cavallirio (NO)

Tel. 0163.80.66.11 r.a
Fax 0163.80.66.96

web: www.univer.it
e-mail: univer@ppg.com

PPG Architectural Coatings EMEA
Region Southern Europe

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=

Induritore - 40

RAPPORTO DI MISCELAZIONE (in volume) Base - 100
Induritore - 46

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO - Miscelare accuratamente base e catalizzatore

POT LIFE A 20°C - 8 ore

APPLICAZIONE
Metodo - Spruzzo convenzionale, Airless
Diluizione - 5 / 10%
Temperatura - minima 5°C, massima 40°C
Pressione per lo spruzzo - 2,5/3 atm
Diametro ugello - Convenzionale: 1,6/1,8 mm
Airless: Standard 11/50

FONDI COMPATIBILI - Fondi epossidici bicomponenti

FINITURE COMPATIBILI #

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO - Trattamento con idoneo fondo

ESSICCAZIONE A 20°C
Fuori polvere - 20 minuti
Al tatto - 40 minuti
In profondità - 12/24 ore

RESISTENZE CHIMICO-FISICHE - Buona resistenza al graffio e ottima durezza

DURATA A MAGAZZINO - 12 mesi negli imballi originali

CONFEZIONI - Base latte da Kg.20 / Catalizzatore latte da Kg.4

NOTE

Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza , ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e comunque variabili a nostra discrezione (Data ultima verifica:28/04/2015)

PPG Architectural Coatings Italy srl
Via Monte Rosa, 7
28010 Cavallirio (NO)

Tel. 0163.80.66.11 r.a
Fax 0163.80.66.96

web: www.univer.it
e-mail: univer@ppg.com

PPG Architectural Coatings EMEA
Region Southern Europe

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=