

SMALTO RAPIDA ESSICCAZIONE

PPG Architectural Coatings Italy srl
Criteri per l'informazione tecnica

CODICE PRODOTTO Base Smalto Rapida Essiccazione
Induritore #
Diluente N70, DS50

DESTINAZIONE D'USO - E' un prodotto con buone prestazioni generali,
indicato per la verniciatura di carpenterie in genere.
Ottenibile da converter.

TIPO DI LEGANTE - Resine alchidiche modificate

PIGMENTAZIONE - ossidi metallici e coloranti ad alto titolo

PESO SPECIFICO (Kg/l) - 1,10 / 1,25 a seconda della tinta

VISCOSITA' DI FORNITURA (Coppa Ford 4) - 140/170 secondi

ASPETTO DEL FILM - Lucido, 75 gloss. E' disponibile la versione opaca

COLORI DISPONIBILI - Vedi formulari e cartelle colori

RESIDUO SECCO - in peso - 62,4% +/- 2%

V.O.C. - 420,8 g/l (37,6% in peso) +/-2%

SPESSORE RACCOMANDATO FILM SECCO - 40 / 50 micron

RESA TEORICA (mq/Kg) - 8 / 9

CONSUMO MEDIO (g/mq) - 90 / 100

RAPPORTO DI MISCELAZIONE (in peso) Base #
Induritore #

RAPPORTO DI MISCELAZIONE (in volume) Base #
Induritore #

PPG Architectural Coatings Italy srl

Via Monte Rosa, 7
28010 Cavallirio (NO)

Tel. 0163.80.66.11 r.a
Fax 0163.80.66.96

web: www.univer.it
e-mail: univer@ppg.com



PPG Architectural
Coatings EMEA
Region Southern Europe

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=

SMALTO RAPIDA ESSICCAZIONE

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO - Mescolare accuratamente prima dell'uso

POT LIFE A 20°C #

APPLICAZIONE

Metodo - Spruzzo convenzionale, airless
Diluizione - 5 / 10%
Temperatura - minima 5°C, massima 40°C
Pressione per lo spruzzo - 4 atm
Diametro ugello - Airless: Standard 13/50
Convenzionale: 1,6 / 1,8 mm

FONDI COMPATIBILI - Antiruggini mono e bicomponenti

FINITURE COMPATIBILI #

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO - Trattamento con idoneo primer

ESSICCAZIONE A 20°C

Fuori polvere - 10 minuti
Al tatto - 30 minuti
In profondità - 24 ore

RESISTENZE CHIMICO-FISICHE - Buona resistenza all'esterno

DURATA A MAGAZZINO - 12 mesi negli imballi originali

CONFEZIONI - Latte da Kg.25

NOTE

Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza, ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e comunque variabili a nostra discrezione (Data ultima verifica: 01/04/2015)